

MS 20 Plus

ข้อมูลเมื่อ: 23/12/2020

หน้า 1 จาก 2

Technical Data

องค์ประกอบหลัก	ไซลีนโพลีเมอร์
ลักษณะ	เนื้อครีมข้น
ระบบการแห้ง	แห้งโดยปฏิกิริยาเคมี
ความถ่วงจำเพาะ**	Ca. 1.74 g/ml.
อุณหภูมิที่ทนได้หลังติดตั้ง**	-40 °C ถึง 90 °C
เวลาการระเหยแห้งที่ผิวหน้า(ระยะเวลาผิวขาวเริ่มทำปฏิกิริยากับอากาศเพื่อสร้างผลึกขาว)*	25-30 นาที
ระยะเวลาการทำงาน, การปรับแต่ง(23 °C, 55% RV)	25-30 นาที
ความต้านทานแรงเฉือน**	> 1.00 N/mm2
ระยะเวลาการพร้อมรับน้ำหนัก*	8 ชั่วโมง
ระยะเวลาพร้อมขัด/ทาสีตกแต่ง	24 ชั่วโมง
การทนทานต่อความเสื่อมตามอายุ	ทนได้ดี
อุณหภูมิสำหรับติดตั้ง	15 – 25 °C
ปริมาณการใช้งาน*	ขึ้นอยู่กับพื้นผิวหน้างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ตัวอย่าง: 700-900 กรัม/ตารางเมตร สำหรับเกรียง B3 900-1,000 กรัม/ตารางเมตร สำหรับเกรียง B11

(*) ตัวเลขดังกล่าวมีค่าแปรผันตามอุณหภูมิ ความชื้น วัสดุที่ทำการติดตั้งใช้งาน ซึ่งอาจมีค่าแตกต่างไปจากชุดข้อมูลที่ให้ไว้.

(**) ข้อมูลนี้เป็นผลการทดสอบจากผลิตภัณฑ์ที่แห่งสมบูรณ์แล้ว.

รายละเอียด

MS 20 plus

เป็นกาวเนกประสงค์สำหรับไม้ปาเก้ที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่มีส่วนผสมเป็นสารระเหยหรือผสมน้ำ เหมาะสำหรับงานติดตั้งพื้นไม้ธรรมชาติ พื้นไม้เอนจิเนียร์ และพื้นไม้แบบเขี้ยวและสลักที่ติดตั้งบนพื้นปรับระดับหรือพื้นรองได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่น
- ใต้รับมาตรฐานฉลากเขียว EC-1 Plus : Low Emission ปลดปล่อยสารตกค้างต่ำมาก
- ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน
- ไม่มีส่วนผสมของน้ำ
- ไม่มีสารระเหยที่อันตรายเช่นไอโซไซยาเนต(สารหนู)
- ใช้งานง่าย
- ใช้ได้กับพื้นที่มีการติดตั้งเครื่องทำความร้อน

การติดตั้งใช้งาน

- MS 20 Plus เป็นกาวสำหรับพื้นไม้ที่ทำจากไม้เอนจิเนียร์ และไม้ธรรมชาติแบบเขี้ยวลือค
- ไม้ปาเก้ที่รองรับ สามารถติดตั้งได้ที่หน้ากว้าง มากสุด 150 มม. หนาสุด 12 มม.
- ไม้พื้นปาเก้เอนจิเนียร์ หน้ากว้างที่รองรับได้ 200 มม. และหนาสูงสุดถึง 14 มม.

ขนาดบรรจุ

สี: น้ำตาลอ่อน

ขนาดบรรจุ: ถังขนาด 6 กิโลกรัม, 14

กิโลกรัม(ภายในแบ่งบรรจุด้วยถุงอลูมิเนียม 2 ถุง), 16

กิโลกรัม, 18

กิโลกรัม(ภายในแบ่งบรรจุด้วยถุงอลูมิเนียม 3 ถุง)

การเก็บรักษา

แบบถังขนาด 16 กิโลกรัม อายุการเก็บรักษาที่ 9 เดือนเมื่อไม่เปิดใช้ และเก็บในท้องที่ไม่มีความชื้น อุณหภูมิ +5°C ถึง +25°C

แบบถุงอลูมิเนียม อายุการเก็บรักษาที่ 12 เดือนเมื่อไม่เปิดใช้ และเก็บในท้องที่ไม่มีความชื้น อุณหภูมิ +5°C ถึง +25°C

พื้นผิวใช้งาน

ผิวหน้า: สำหรับการติดตั้ง MS 20 Plus พื้นผิวต้องมีความแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นเกาะหรือคราบไขมัน โดยพื้นผิวที่จะติดตั้งนั้น

โดยปกติหลังจากการเทพื้นปรับระดับแล้ว หากมีเศษวัสดุควรทำการกำจัดก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ เศษกาวหรือคราบกาวเดิมนั้น ควรทำการนำออกเสียก่อน อาจจะใช้การขัดกระดาษทรายหรืออื่น ๆ

เนื่องจากคราบกาวเดิมนั้น ส่งผลต่อความสามารถในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

MS 20 Plus

ข้อมูลเมื่อ: 23/12/2020

หน้า 2 จาก 2

ก่อนการติดตั้ง
ควรทำการทดสอบกับวัสดุจริงก่อนการติดตั้งจริงในพื้นที่หน้า
งาน

ตรวจสอบความชื้นที่พื้นผิวทุกที่ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเครื่อ
งไฮโกรมิเตอร์ โดยอุปกรณ์นี้ให้เพียงคร่าวๆเท่านั้น
โดยค่าความชื้นที่เหมาะสมนั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่ามาตรฐานของผู้ผลิตพื้นไม้ด้วย(ไ
โดยทั่วไปแล้วสูงสุดที่รับได้คือ 2% สำหรับพื้นผิวซีเมนต์, และ 0.5%
สำหรับพื้นผิวชนิดแอนไฮไดรตซีเมนต์(แผ่นสมาร์ทบอร์ด)
เอวัดด้วยเครื่องไฮโกรมิเตอร์
สำหรับพื้นที่มีการติดตั้งเครื่องทำความร้อน
ค่าความชื้นผิวสูงสุดที่รับได้คือ 1.5% และ 0.3%) ทั้งนี้
ก่อนการติดตั้งแนะนำให้ทำการทดสอบกับวัสดุจริงก่อนการติด
ตั้งจริงในพื้นที่หน้างาน

งานพื้นปาเก้

การติดตั้งพื้น
ตัวไม้ปาเก้ควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือมีการปรับสภาพใ
ห้เข้ากับสภาพหน้างานมาลักระยะหนึ่งก่อน
ทำการทิ้งตัวพื้นไม้และวัสดุให้ปรับสภาพเข้าหากันก่อนการติด
ตั้งเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของไม้ในภายหลังจากการติดตั้ง
ตรวจสอบค่าความชื้นว่าตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตพื้นไม้ห
รีอไม้(โดยทั่วไปกำหนดที่ 9% +/- 2%)
หากค่าความชื้นเกินกว่า 11% ไม่แนะนำให้ทำการติดตั้ง
ทำการเว้นช่องว่างประมาณ 1 ถึง 1.5
เซนติเมตรระหว่างตัวไม้ปาเก้กับผนัง เสา
หรือโครงสร้างอาคาร เพื่อการขยับหรือการเคลื่อนตัว
ที่จะส่งผลต่อการขยับของพื้นไม้

วิธีการใช้งาน

การติดตั้ง: ควรทิ้ง MS 20 Plus
ไว้ที่อุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิหน้างานก่อนการติดตั้ง
ใช้เกรียงมาตรฐานที่ระบุไว้ สูงสุดที่เบอร์ B11
ไม่ควรทาขาวเพื่อการติดตั้งไว้เกินระยะเวลาติดตั้ง 30 นาที
หลังจากวางพื้นไม้ลงบนกาว
ทำการสไลด์หรือขยับเพื่อให้ตัวกาวมีการเคลื่อนตัวและยึดเก
าะได้เต็มพื้นที่หน้าสัมผัส
ทำการเคาะหรือทุบด้วยมือหรือใช้ค้อนยางในการเคาะเบาๆ
เพื่อให้ตัวกาวและวัสดุไม้พื้นมีการซึมและยึดเกาะได้อย่างดีย
ิ่งขึ้น โดยต้องมั่นใจว่าพื้นที่ 80% ของหน้าสัมผัสนั้น
มีกาวสัมผัสอยู่
หากต้องการให้พื้นรับแรงหนักๆเช่นการขนของมาไว้

หรือการขัดพื้น ตกแต่ง ทาสี ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 24
ชั่วโมงจึงจะสามารถทำได้
การทำความสะอาด: MS 20 plus ที่ยังไม่แห้งตัว
สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำยาเช็ดคราบขาว Soudal
Adhesive Cleaner A90 กระดาษเช็ดมือ Soudal Swipex
หรือใช้สารระเหยตระกูลเมทิล เช่น ทินเนอร์ หรือ อะซิโตน

คำแนะนำทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ประยุกต์ใช้สุขศาสตร์อุตสาหกรรมทั่วไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- อุณหภูมิขั้นต่ำสำหรับการติดตั้ง ควรที่อุณหภูมิที่ 15 °C
- ไม่ควรทำการติดตั้งในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์เกิน 75%
- ไม่ทำการติดตั้งกับพื้นผิวที่มีความชื้นสะสม หรือพื้นผิวที่มีการไหลเวียนของความชื้นตลอดเวลา และค่าความชื้นในขณะติดตั้ง ต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตพื้นกำหนด
- ไม่ติดตั้งกับวัสดุไม้ที่มีความแห้งมาก(ความชื้นวัสดุมีค่าต่ำกว่า 7%) เพราะจะทำให้เมื่อไม่ได้รับความชื้น จะเกิดแรงจากการแ่นตัวของไอย่างมาก ส่งผลให้พื้นไม้ที่ทำการติดตั้งนั้นเสียหายได้
- ไม่ควรติดตั้งพื้นไม้ในขณะที่ผนังหรือเพดานมีความชื้นสะสมอยู่ เช่นระหว่างการแห้งตัวของผนังหรือเพดานที่เพิ่งทาสีใ หม่
- ไม่ควรผสมน้ำหรือสารละลายอื่นเพื่อลดความเข้มข้นของตัวกาวลง
- ไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่หน้างานใด ๆ ที่มีการไหลผ่านหรือการร่อนน้ำหรือความชื้นอย่างต่อเนื่อง หากจำเป็น ควรใช้น้ำยารองพื้นเพื่อกันความชื้นทะลุผ่านมายังพื้นผิ วหน้างานก่อน โดยใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้นกันความชื้น Soudal ERP-31P ก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์กับวัสดุ

ความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ มาจากการทดสอบ, การตรวจสอบ, และประสบการณ์ซึ่ง
ไม่มีผลในความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้งานควร
ตรวจสอบความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์กับการใช้งาน

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.